

TELHAKOLL
ARGAMASSA PARA TELHAS E CUMEEIRAS

DESCRIÇÃO

A argamassa Pisokoll Telhakoll, é uma argamassa indicada para assentamento de telhas e cumieiras, sendo elas esmaltadas ou de concreto.

INDICAÇÕES DE USO

✓ Assentamentos de telhas e cumieiras esmaltadas ou de concreto;

CONTRAINDICAÇÕES

✗ Assentamentos Estruturais;

✗ Sobre superficies de plastico, metal e madeira;

✗ Sobre Impermeabilizantes;

✗ Utilização no preparo de concreto;

✗ Aplicação por meio de projeção mecânica;

✗ Como argamassa de reboco / emboço;

MODO DE USAR

PISOKOLL ARGAMASSAS LTDA
RUA Luiz Raitano, 350, IV Distrito Industrial – Iracemapolis – SP
Telefone: (19) 2224 – 2323
E-mail: sac@pisokoll.com.br

Preparo da base

- ✓ Fazer limpeza prévia das telhas, coifas e cumeeiras, eliminando resíduos como óleos, gordura, selador, poeira ou outros materiais que possam prejudicar a aderência;
- ✓ A temperatura do ambiente de trabalho pode afetar as condições do produto, consulte a embalagem;

Preparo da argamassa

- ✓ Prepare o produto num recipiente estanque e limpo, em local protegido do sol, chuva e vento;
- ✓ Misture o conteúdo de uma embalagem, com a proporção de água limpa indicada na embalagem do produto;
- ✓ Misture bem, até obter uma massa homogênea, firme e sem grumos;
- ✓ Após preparado utilize o produto no máximo em 2 horas e não adicione água ou qualquer outro produto após a mistura (esse período pode ser menor, dependendo das condições climáticas no local da obra);

Preparo das Peças

- ✓ Umedecer a parte inferior da cumeeira.

Aplicação

- ✓ Aplicar uma tira de argamassa em ambas as extremidades, de forma a criar duas linhas contínuas, em toda a extensão da peça, permitindo assim que haja a ventilação necessária;
- ✓ Antes de assentar a peça seguinte, coloque a argamassa no rebaixo da telha anterior;
- ✓ Com a colher de pedreiro, dê acabamento na argamassa que deverá ficar rente à peça de cumeeira, e nunca ultrapassá-la;
- ✓ É muito importante que no emboçamento a argamassa fique protegida pela cumeeira, sem exposição a interpéries;
- ✓ A última camada deverá ser de argamassa;
- ✓ Depois de concluido o assentamento das peças, retire o excesso de massa com esponja úmida e, para finalizar, use um pano seco para tirar o pó;
- ✓ É importante que a quantidade de argamassa a ser utilizada seja estritamente a necessária para o assentamento das peças, evitando o acúmulo de argamassa sobre o canal das telhas (o que pode causar vazamento);

- ✓ A argamassa deve ficar chanfrada (angulada) para dentro das peças, a fim de protegê-la das ações do tempo;
- ✓ Caso note alguma anormalidade na consistência da argamassa, após preparo e tempo de maturação, contate a assistência técnica PISOKOLL ARGAMASSAS;

DADOS TÉCNICOS

Aspecto e composição

Cor	Branca, Marfim, Caramelo, Bordô, Pinhão, Cinza, e Grafite
Composição	Cimento Portland, areia quartzosa, agregados minerais, pigmentos e aditivos químicos

Proriedades e Características

Classificação	Requisito	Método de Ensaio
AAER5	Resistência a Compressão	ABNT NBR 13.279
DF2	Densidade da Massa no Estado Fresco	ABNT NBR 13.278
R1	Resistência da Tração na Flexão	ABNT NBR 13.279
DE2	Densidade da Massa no Estado Endurecido	ABNT NBR 13.280
U	Retenção de Água	ABNT NBR 13.277
Ri	Resistência Potêncial de Aderência a Tração	ABNT NBR 15.258

Rendimento

Rendimento Médio Embalagem de 20Kg
Assentamento de 7 a 8 peças aproximadamente

OBS.: O consumo pode variar de acordo com as condições do local de aplicação.

FORNECIMENTO, ARMAZENAGEM E VALIDADE

- ✓ A argamassa Pisokoll Telhakoll, é fornecida em sacos plásticos de 20Kg;
- ✓ Armazene em local coberto, seco e arejado, sobre estrado elevado do solo;
- ✓ Empilhamento máximo em paletes de 12 sacos de altura, e no máximo 2 paletes sobrepostos;
- ✓ A validade é de 12 meses apartir da data de fabricação, impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento;

SEGURANÇA

Embora a argamassa colante não apresente riscos significativos de contaminação, seu manuseio deve ser realizado com os devidos cuidados, conforme as normas de segurança. É imprescindível a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tais como luvas, óculos de proteção, máscara contra poeira e botas de segurança.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água limpa e em abundância e procurar atendimento médico. Em caso de ingestão acidental, procurar assistência médica imediatamente, levando a embalagem ou rótulo do produto, se possível.

Para informações detalhadas sobre medidas de higiene, segurança do trabalho, inflamabilidade, toxicidade, procedimentos de limpeza e descarte de resíduos, recomenda-se a consulta à Ficha de Dados de Segurança (FDS) correspondente ao produto.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Alessandro Arruda Santos. **CRQ:** 04475099 – IV Região

PISOKOLL ARGAMASSAS

Rua Luiz Raitano, 350 Distrito Industrial IV, Iracemápolis – SP
Fone: +55 19 2224 – 2323
E-mail: sac@pisokoll.com.br, comercial@pisokoll.com.br